

Parametry Techniczne

Parametry chemiczne	Metoda pomiarów	%	Wynik
BaSO ₄	X-Ray fluorescent	%	94,08
SrSO ₄	X-Ray fluorescent	%	1,50
Fe	X-Ray fluorescent	%	1,39
Mn	X-Ray fluorescent	%	0,50
SiO ₂	X-Ray fluorescent	%	0,70
CaO	X-Ray fluorescent	%	0,22
MgO	X-Ray fluorescent	%	0,06
Pb	X-Ray fluorescent	%	0,03
Zn	X-Ray fluorescent	%	0,004
Al ₂ O ₃	X-Ray fluorescent	%	0,1
Cu	X-Ray fluorescent	%	0,010
Cząstki mniejsze niż 6µm	API-13	%	22,00
Pozostałość na sicie 75 µm	API-13	%	2,40
Gęstość	API-13	g/cm ³	4,26
pH			7,20
Metale ziem alkalicznych rozpuszczalne w wodzie takie jak wapń	ISO 13500A1 2001E	mg/kg	160



INFORMACJE O SPRZEDAŻY I ZAMÓWIENIU

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Tel: +48 58 524 02 40

Fax: +48 58 524 02 41

Email: poland@sibelco.com

Sibelco Poland Sp. z o.o.
Aleja Gen. Józefa Hallera 165
80-416 Gdańsk Polska
Polska

Podane informacje opierają się na wartościach średnich. Analiza sitowa oraz analiza chemiczna stanowią przykłady i nie mogą być porównywane z wartościami otrzymanymi podczas badań w konkretnych warunkach, gdzie poszczególne parametry stanowią czynnik krytyczny.

Sprzedaż i dostawy odbywają się według naszych ogólnych warunków sprzedaży.

Znak Globe jest znakiem towarowym SCR Sibelco, jej spółek zależnych i stowarzyszonych.